



Eigenschappen


IMPERPLAST® is op basis van oplosmiddelen en wordt toegepast op poreuze, verticale vlakken.

IMPERPLAST® wordt gebruikt als bescherming, door oppervlaktebehandeling van gebouwen, bouwdelen en bouwstoffen.

Zonder wijziging van structuur, het uitzicht en de kleur van het behandelende vlak wordt dit waterafstotend, zelfreinigend, vorstbestendig.

IMPERPLAST® beschermt aldus tegen slagregen, sneeuw, doorsijpeling, uitbloeiingen, verwerking en verbetert tevens de thermische isolatie van de muren.

IMPERPLAST® geeft geen filmvorming maar er ontstaat in de diepte van het behandelde materiaal, een uiterst fijn netwerk met grote duurzaamheid. Deze fijne waterafwijzende benetting bezit de zogenaamde "VENTILATIEWERKING" waardoor het ademen van de constructie behouden blijft.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund Onderdompeling: 75% white spirit toevoegen	Volgens de aard en porositeit van de ondergrond: 0,25 L tot 1 L per m ² .	5 L en 10 L
Kleur	Duurzaamheid	Gebruikstemperatuur
Kleurloos	4 tot 10 jaar afh. van het type steen en weersinvloeden	warme dagen

Gebruiksaanwijzing

ONDERGROND :

De oppervlakte moet gezond, vast, stofvrij en zuiver zijn. Scheuren of barsten moeten vooraf hersteld worden en het vulmateriaal moet droog zijn. Het verwerken moet geschieden bij droog weer, zo mogelijk in het warm, zonnig jaargetijde ofwel gedurende milde middaguren. Bij regen of mist zijn dergelijke werken af te raden.

VERWERKING :

IMPERPLAST® kan verwerkt worden met de borstel, het pistool en door onderdomping. Het product wordt, bij toepassing met de borstel of pistool zuiver onverdund gebruikt. De behandelde vlakken moeten in éénmaal, gelijkmatig en rijkelijk geïmpregneerd worden tot ze verzadigd zijn. Eén enkele laag is voldoende, een tweede laag wordt afgeraden.

ONDERDOMPELING :

Voor de behandeling van dakpannen wordt de voorkeur aan onderdomping gegeven. Wil men IMPERPLAST® gebruiken bij onderdomping dan wordt het product gemengd met white-spirit, nl. 1 L IMPERPLAST® mengen met 3 L white-spirit. De onderdompingtijd bedraagt 10 tot 15 seconden om een doeltreffende werking te bekomen.

DROOGTIJD :

Deze is afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond. In het algemeen schommelt hij tussen 12 en 24 uren om volledig actief te zijn. Daarna zal het vlak water afstoten en zal de afpareling zichtbaar zijn. Als de verwerkingsvoorschriften nauwgezet gevolgd worden zal een effen oppervlak zichzelf reinigen. Een ruw oppervlak, zoals gerotst simili, kan door eenvoudig afsproeien terug opgefrist worden.

DUURZAAMHEID :

Afhankelijk van het type steen en de blootstelling aan weersinvloeden kan de duurzaamheid variëren van 4 tot 10 jaar.



Bewaring

IMPERPLAST® moet in de originele verpakking bewaard worden.

Voorzorgen

Ogen en huid beschermen!
Open wonden afdekken!
IMPERPLAST® bevat oplosmiddelen en is ontvlambaar.
IMPERPLAST® goed schudden vóór gebruik!

