



Eigenschappen



IMPERPLAST® FLOOR wordt gebruikt als bescherming voor alle absorberende, niet geglazuurde oppervlakken zoals: klinkers, betonnen tegels, straatstenen, terracotta, ...

Het behandelde oppervlak wordt waterafstotend, zelfreinigend, vorstbestendig.

IMPERPLAST® FLOOR beschermt aldus tegen water, stof, vet, oliën, sneeuw, doorzijpeling, uitbloeiingen en verwerking.

IMPERPLAST® FLOOR geeft geen filmvorming maar er ontstaat in de diepte van het behandelde materiaal, een uiterst fijn netwerk van grote duurzaamheid.

Deze fijne waterafwijzende benetting bezit de zogenaamde "VENTILATIEWERKING" waardoor het ademen van het behandelde oppervlak behouden blijft.

IMPERPLAST® FLOOR is de ideale preventieve behandeling voor opritten, tuinpaden, terrassen, parkings, garagevloeren, barbecues, tuinornamenten, ...

Het gebruik van IMPERPLAST® FLOOR wordt afgeraden op niet-poreuze materialen zoals geglazuurde tegels, blauwe hardsteen, ...

Op natuursteen is het aanbevolen een test uit te voeren.

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund Onderdompeling: 75% white spirit toevoegen	Volgens de aard en porositeit van de ondergrond: 0,25 L tot 1 L per m ² .	5 L en 10 L
Kleur	Duurzaamheid	Gebruikstemperatuur
Kleurloos	afh. van het type steen, de intensiteit van het voet- verkeer en de blootstelling aan weersinvloeden	warme dagen

Gebruiksaanwijzing

ONDERGROND :

De oppervlakte moet gezond, vast, stofvrij en zuiver zijn. Aanwezige algen en mossen moeten vooraf voldoende verdelgd en verwijderd worden.

Scheuren of barsten moeten vooraf hersteld worden en het vulmateriaal moet droog zijn.

Het verwerken moet geschieden bij droog weer, zo mogelijk in het warm, zonnig jaargetijde ofwel gedurende milde middaguren. Het te behandelen oppervlak moet minstens 3 dagen droog zijn alvorens de werken te starten. Bij regen of mist zijn dergelijke werken af te raden.

VERWERKING :

IMPERPLAST® FLOOR kan verwerkt worden met de borstel, het pistool en door onderdompeling. Het product wordt, bij toepassing met de borstel of pistool zuiver onverdund gebruikt. De behandelde vlakken moeten in éénmaal, gelijkmatig en rijkelijk geïmpregneerd worden tot ze verzadigd zijn.

ONDERDOMPELING :


Voor de behandeling van bv. klinkers: alvorens ze te plaatsen wordt de voorkeur aan onderdompeling gegeven. Wil men IMPERPLAST® FLOOR gebruiken bij onderdompeling dan wordt het product gemengd met white-spirit, nl. 1 L IMPERPLAST® FLOOR mengen met 3 L white-spirit. De onderdompelingstijd bedraagt 10 tot 15 seconden om een doeltreffend resultaat te bekomen.

DROOGTIJD :

Deze is afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond. In het algemeen schommelt hij tussen 12 en 24 uren om volledig actief te zijn. Daarna zal het vlak water afstoten en zal de afpareling zichtbaar zijn. Als de verwerkingsvoorschriften nauwgezet gevolgd worden zal een effen oppervlak zichzelf reinigen.

DUURZAAMHEID

Afhankelijk van het type steen, de intensiteit van het voetverkeer en de blootstelling aan weersinvloeden kan de duurzaamheid sterk variëren.



Bewaring

IMPERPLAST® FLOOR moet in de originele verpakking bewaard worden.

Voorzorgen

Ogen en huid beschermen!

Open wonden afdekken!

IMPERPLAST® FLOOR bevat oplosmiddelen.

IMPERPLAST® FLOOR goed schudden vóór gebruik!

