

Waterdichte dunbestrijking



## Eigenschappen

PLASPACTUNA® is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare cementbestrijking of -mortel geeft.


Een PLASPACTUNA®-bestrijking bezit een hoge waterdichtheid, een uitstekende aanhechting en is elastisch.

PLASPACTUNA® is goed overschilderbaar en laat zich decoratief afwerken d.m.v. een structuurrol.

PLASPACTUNA® laat zich inkleuren d.m.v. een latexverf bv. POLYCOLORIT®.

PLASPACTUNA® wordt toegepast zowel binnen als buiten op beton en metselwerk ter bescherming van funderingsmuren, voor het afdichten van regenwaterputten, vochtige plaatsen in kelders, putjes, betonnen buizen, enz.

PLASPACTUNA® is zowel te gebruiken boven- als ondergronds.



+30°

+5°

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
mortel: ± 4,5 L à 5 L water per zak van 20 kg (± 22% à 25%) bestrijking: ± 5 L à 6 L water per zak van 20 kg (± 25% à 30%)	1,4 kg/mm/m <sup>2</sup> in poeder	10 kg (emmer) en 20 kg
Kleuren	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
grijs & wit	± 1h	+ 5°C tot + 30°C

## Gebruiksaanwijzing

Er wordt steeds gewerkt op een zuivere, gezonde stof- en olievrije, onbevoren ondergrond, bij een temperatuur van minimum + 5°C. Poreuze ondergronden worden vooraf licht bevochtigd. Eventueel aanwezige salpeteruitslag, oude verf- of pleisterlagen worden eerst volledig verwijderd. Scheuren, holten en voegen worden vooraf hersteld met PLASPACTUNA® in mortelconsistentie aangemaakt of met RAPOLITH®-snelcement en COMPAKTUNA®. Horizontale of verticale hoeken kunnen eveneens vooraf met PLASPACTUNA® in mortelconsistentie rond uitgewerkt worden. Na deze voorbereiding wordt de ondergrond voldoende bevochtigd.

- Voor het verkrijgen van PLASPACTUNA® in **mortelconsistentie** wordt het droge poeder aangemaakt met ongeveer 22% à 25% water t.t.z. (ongeveer 4,5 L à 5 L water op 20 kg product). Na zorgvuldige mening laat men de aldus bekomen specie rusten gedurende 15 minuten. Vervolgens wordt de specie nogmaals intens omgeroerd. De mortel is nu klaar voor gebruik.
- Voor het verkrijgen van een PLASPACTUNA® **bestrijking** wordt het droge poeder aangemaakt met ongeveer 25% à 30% water t.t.z. ongeveer 5 L à 6 L water op 20 kg product tot een klontervrije, dikke, strijkbare massa bekomen wordt. Men laat de aldus bekomen specie rusten gedurende 15 minuten. Vervolgens wordt de specie nogmaals intens omgeroerd. De bestrijking is nu klaar voor gebruik.

PLASPACTUNA® wordt met een brede borstel aangebracht tot men een poriënvrije, gelijkmatige dikke laag bekomt. Een tweede laag wordt aangebracht na eventueel licht bevochtigen van de eerste laag en voor deze te ver uitgehard is (vb. de volgende dag).

Totale minimumdikte bestrijking: 2 mm.

## Verpakkingen

PLASPACTUNA® is leverbaar in grijze en witte kleur, in verpakkingen van 10 kg (emmer) en 20 kg. Iedere zak van 20 kg bevat een polyethyleenzak.

