




# P.T.B.- REPARATIEMORTEL

Reparatiemortel



## Eigenschappen

P.T.B.-REPARATIEMORTEL is een kant en klaar universeel product voor kleine en middelgrote herstellingen, zowel verticaal als horizontaal, aan beton en metselwerk. P.T.B.-REPARATIEMORTEL bestaat uit uitgezochte zand- en cementsorten, aangerijkt met uitgelezen additieven dewelke het product zeer hoge eigenschappen verschaffen. Het product is zowel hecht- als deklaag. Het heeft een uitstekende aanhechting, een grote waterdichtheid en een hoge eindweerstand. Tevens bekomt men een versnelde uitharding en de krimp is uitermate gering.

### Mengverhouding

hechtingslaag:  $\pm 3,75$  L water per zak van 25kg ( $\pm 15\%$  water)  
deklaag:  $\pm 2,5$  L water per zak van 25kg ( $\pm 10\%$  water)

### Verbruik

hechtingslaag:  $\pm 2$  mm dikte =  $\pm 3$  kg/m<sup>2</sup>  
deklaag:  $\pm 2$  kg/mm/m<sup>2</sup>

### Verpakking

5 & 25 kg

### Kleur

grijs

### Verwerkingstijd

$\pm 15$  min.

### Gebruikstemperatuur

+ 5°C tot + 30°C

## Werkwijze

Er wordt steeds gewerkt op een zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond. Het is noodzakelijk het bewapeningsijzer bv. met een staalborstel volledig te ontroesten. Vervolgens zal men de ondergrond bevochtigen.

Het aanbrengen van P.T.B.-REPARATIEMORTEL gebeurt in twee lagen.

### A. Hechtingslaag

Men zal de droge specie aanmaken met water tot men een strijkbare brij ( $\pm 15\%$  water) verkrijgt. Na zorgvuldige menging laat men de aldus bekomen mortel rusten gedurende 5 minuten. Vervolgens wordt de mortel nogmaals intens omgeroerd. Deze brij zal men met een borstel aanbrengen op de te herstellen plaatsen. Men laat de hechtingslaag aantrekken.

### B. Deklaag

Men zal de droge specie aanmaken met water tot men een dikke, homogene plastische mortel ( $\pm 10\%$  water) verkrijgt. Na zorgvuldige menging laat men de aldus bekomen mortel rusten gedurende 5 minuten. Vervolgens wordt de mortel nogmaals intens omgeroerd. Deze mortel wordt geplaatst met een truweel op de nog vochtige hechtingslaag. Daarna met het kunststofspaan met rubber (taloche) aansluiten en verdichten of met een nat truweel gladstrijken.

Voor grotere diktes is het nodig van een vulmateriaal bv. grof zand aan de reparatiemortel toe te voegen. Men kan tot 30% zand 0-3 mm toevoegen.

Na droging van de reparatie kan men ze schilderen met onze buitenverf POLYCOLORIT®.

## Opmerkingen

De verwerkingstemperatuur moet zich bevinden tussen  $+ 5^{\circ}\text{C}$  en  $+ 30^{\circ}\text{C}$ .

- de reparatie beschermen tegen te snelle uitdroging door middel van nabevochtigen;
- men zal niet meer aanmaken, dan men kan verwerken binnen de 15 minuten;
- droog opgeslagen bewaart P.T.B.-REPARATIEMORTEL minimum 6 maanden;
- gereedschap wordt na gebruik onmiddellijk met water gereinigd;
- het product bevat geen agressieve bestanddelen voor huid of kledij.

## Verpakking

P.T.B.-REPARATIEMORTEL is leverbaar in grijze kleur, in zakken van 25 kg en 5 kg. Iedere zak van 25 kg bevat een polyethyleenzak.

